


LAJETAS

2006
EN 1339
Lajetas pré-fabricadas em betão para uso em pavimentos exteriores
CARACTERÍSTICAS

Dimensões (mm)				Emissão de Amianto	Tensão de Ruptura (MPa)	Resistência à Abrasão	Absorção de Água (%)	Resistência ao Escorregamento / Deslizamento	Durabilidade	Peso Aproximado / m ² (kg)	Unidades por m ²	m ² por palete
Desig.	Comp.	Larg.	Alt.									
----	400	200	60	Não Contém	≥ 3.5	DND	DND	Satisfaz	Satisfaz	141	12.5	12.00
MD	400	400	60							130	6.25	9.60
CT	400	400	60 H _T =64							130	6.25	9.60
LG/LGT	400	400	60 H _T =64							130	6.25	9.60
SEG	400	400	60 H _T =64							130	6.25	9.60
----	600	400	60							130	4.17	9.60
Classe						1	1					

Nota: As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais.

DND – Desempenho não determinado.

END – Ensaio não disponível.

H – Altura; **HT** – Altura total.